

## SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL PRODOTTO

Identificazione commerciale:

**MADE IN TUSCANY**

**QUERCUS** Larghezze miste – **EUROPEO** Prima scelta



Tipologia prodotto:

Pavimento prefinito a due strati con incastro maschio/femmina su 4 lati

Essenza legno nobile:

ROVERE (*Quercus robur/petrae*)

Dimensioni nominali:

Lunghezza da 800 a 2400 mm - Larghezza da 100 a 220 mm

Spessore totale:

15/16 mm – 4,00 ca. nobile

Controbilanciatura:

Multistrato

Finitura superficiale:

Oliato

Tipo di posa in opera da adottare:

Incollato

**Finitura:**

Oliato Codice: \_\_\_\_\_

SPAZZOLATO  SEGATO  PIALLATO

Avvertenza:

La presente scheda identificativa del prodotto ottempera a quanto prescrive la legge nr 126 del 10/04/91: "Norme per l'informazione del consumatore" e il D.L. nr 101 del 08/02/97: "Regolamento di attuazione" e al D.L. nr 206 del 06/09/2005: "Codice del consumo"

### VERIFICHE DI CANTIERE: Informazioni e precauzioni

Prima della posa:

Verificare in cantiere se sotto il massetto esiste una barriera vapore, e se sono presenti gli infissi esterni. Non si può posare il pavimento in assenza degli infissi. E' essenziale assicurarsi che il massetto rispetti alcune proprietà: deve risuonare con suono pieno, deve essere indurito e stagionato, la superficie non deve creare polvere e sgranare e non devono tassativamente essere presenti macchie di umidità, deve avere uno spessore sufficiente a garantire rigidità e resistenza per sopportare senza deformazioni i carichi stativi e dinamici previsti dalla pavimentazione. Verificare l'umidità del sottofondo con igrometro a carburo che non deve superare 1,7%- 2% per massetti cementizi, su massetti solfato di Calcio 0,2%. Anche i muri perimetrali possono trasmettere umidità al massetto.

E' indispensabile utilizzare una barriera al vapore. L'umidità ambientale (u.r.a.) deve essere compresa tra il 45% e 60% max, con temperatura ambientale compresa tra 12° e 28° durante e dopo la posa. Si consiglia di rivolgersi sempre a personale specializzato per la posa in opera, in particolare su pavimenti con riscaldamento a pannelli radianti; in tal caso lo spessore minimo del massetto è di 30 mm (Norma UNI 11371:2007).

### INDICAZIONI DI POSA: Incollata o Flottante

Posa Incollata:

Incollaggio mediante collanti epossiti-poliuretanici bicomponenti, poliuretanici monocomponenti, silanici monocomponenti. Utilizzare spatola a denti triangolari per effettuare l'incollaggio, spalmendo uniformemente il collante su tutta la superficie con movimenti circolari. Non è consentita la posa a punti e deve essere incollata almeno il 70% della tavola. Per rimuovere dal parquet le macchie di colla non utilizzare alcool o solventi aggressivi, per non compromettere la finitura. Si consiglia di effettuare delle prove prima dell'utilizzo di qualsiasi prodotto. Effettuare la rimozione a collante fresco. Lasciare adeguato spazio di dilatazione perimetrale. Idoneo anche per la posa su pavimenti riscaldanti (assicurarsi che la serpentina sia coperta da almeno cm 3 di massetto, che la temperatura massima della superficie della pavimentazione non superi i 23-24°C e che il riscaldamento sia messo in funzione gradualmente secondo lo schema previsto per la posa del parquet – UNI 11371:2017).

Posa Flottante:

Questo tipo di prodotto non può essere posato flottante.

### CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE: Istruzioni per l'uso

Dopo la posa:

Controllare l'umidità ambientale poiché il variare delle condizioni ambientali provoca inevitabili deformazioni del pavimento, l'aumento dell'umidità nell'ambiente genera una dilatazione del legno. Conservare quindi nell'ambiente con temperatura di 16° - 22° circa e umidità dell'aria compresa tra 45% e 60% max.

Una volta posto in opera il pavimento evitare di coprire nel primo periodo in maniera parziale con tappeti e quant'altro.

Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento.

Nel tempo i raggi ultravioletti possono variare il colore e la tonalità del parquet.

Lavaggio:

Detergenti non aggressivi. Consigliato:

DETERGENTE QUOTIDIANO = ULTRACOAT CLEANER MAPEI [www.mapei.com](http://www.mapei.com)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA = OSMO 3029 (3087 per i bianchi)

TASSATIVAMENTE NON USARE ALCOOL

**VERIFICARE INTEGRITA' E CONFORMITA' DELLA MERCE ALL'ARRIVO.**

**NON SI ACCETTANO RECLAMI O CONTESTAZIONI TRASCORSI 8 GIORNI DAL RICEVIMENTO E SU MATERIALE GIA' POSTO IN OPERA.**

## **SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL PRODOTTO**

### **DICHIARAZIONE DELLA MARCATURA CE**

Produttore: Idea Legno Srl

Descrizione prodotto: Pavimento prefinito a due strati con incastro maschio/femmina su 4 lati

Destinazione d'uso: Ambienti interni con umidità idonea come indicato in precedenza

Il prodotto indicato nella presente "SCHEDA IDENTIFICATIVA PRODOTTO", è conforme ai requisiti del **Regolamento Europeo (UE) N. 305/2011 ed alle prescrizioni delle seguenti norme armonizzate: Appendice ZA – UNI EN 14342:2005+A1:2008 "Pavimenti in legno – Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura"**



12

**MADE IN TUSCANY**

**ANNO DI MARCATURA CE (secondo la norma UNI EN 14342-2005 + A1-2008) : 2012**

<b>Reazione al fuoco</b>	<b>Dfl – S1</b>
<b>Emissione di formaldeide</b>	<b>E 1</b>
<b>Contenuto di pentaclorofenolo</b>	<b>&lt; 5ppm</b>
<b>Massa volumetrica</b>	<b>630 ± 50 kg/m<sup>3</sup></b>
<b>Resistenza a rottura</b>	<b>NPD</b>
<b>Scivolosità</b>	<b>NPD</b>
<b>Conduttività termica</b>	<b>0,16 W/mK</b>
<b>Durabilità biologica</b>	<b>Classe 1</b>

**PER RICEVUTA**

Pagina 2 di 2