

## SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL PRODOTTO

**Identificazione commerciale:****LISTONE CREATIVO - PLANCIA 180/200 mm** **CE****Tipologia prodotto:**

Pavimento prefinito a tre strati con incastro maschio/femmina su 4 lati

**Essenza legno nobile:**

ROVERE (*Quercus robur/petrae*)

**Dimensioni nominali:**

Lunghezza da mm 1200 a mm 2000 - Larghezza 180/200 mm

**Spessore totale:**

15 mm – 4,00 ca. nobile

**Strato centrale:**

Segato di conifera

**Controbilanciatura:**

Abete/Rovere

**Faccia superiore:**

Oliato

**Tipo di posa in opera da adottare:**

Incollato o flottante

**FINITURA:**

Oliato Codice: \_\_\_\_\_

SPAZZOLATO  SEGATO  PIALLATO

**Avvertenza:**

La presente scheda identificativa del prodotto ottiene a quanto prescrive la legge nr 126 del 10/04/91: "Norme per l'informazione del consumatore" e il D.L. nr 101 del 08/02/97: "Regolamento di attuazione" e al D.L. nr 206 del 06/09/2005: "Codice del consumo"

### VERIFICHE DI CANTIERE: Informazioni e precauzioni

**Prima della posa:**

Verificare in cantiere se sotto il massetto esiste una barriera vapore, e se sono presenti gli infissi esterni. **Non si può posare il pavimento in assenza degli infissi.** E' essenziale assicurarsi che il massetto rispetti alcune proprietà: deve risuonare con suono pieno, deve essere indurito e stagionato, la superficie non deve creare polvere e sgranare e non devono tassativamente essere presenti macchie di umidità, deve avere uno spessore sufficiente a garantire rigidità e resistenza per sopportare senza deformazioni i carichi stativi e dinamici previsti dalla pavimentazione. Verificare l'umidità del sottosuolo con igrometro a carburo che non deve superare 1,7%- 2% per massetti cementizi, su massetti solfato di Calcio 0,2%. Anche i muri perimetrali possono trasmettere umidità al massetto.

E' indispensabile utilizzare una barriera al vapore. L'umidità ambientale (u.r.a.) deve essere compresa tra il 45% e 60% max, con temperatura ambientale compresa tra 12° e 28° durante e dopo la posa. Si consiglia di rivolgersi sempre a personale specializzato per la posa in opera, in particolare su pavimenti con riscaldamento a pannelli radianti; in tal caso lo spessore minimo del massetto è di 30 mm (Norma UNI 11371:2007).

### INDICAZIONI DI POSA: Incollata o Flottante

**Posa Incollata:**

Incollaggio mediante collanti epossiti-poliiuretanici bicomponenti, poliuretanici monocomponenti, silanici monocomponenti. Utilizzare spatola a denti triangolari per effettuare l'incollaggio, spalmendo uniformemente il collante su tutta la superficie con movimenti circolari. **Non è consentita la posa a punti e deve essere incollata almeno il 70% della tavola.** Per rimuovere dal parquet le macchie di colla non utilizzare alcool o solventi aggressivi, per non compromettere la finitura. Si consiglia di effettuare delle prove prima dell'utilizzo di qualsiasi prodotto. Effettuare la rimozione a collante fresco. Lasciare adeguato spazio di dilatazione perimetrale. Idoneo anche per la posa su pavimenti riscaldanti (assicurarsi che la serpentina sia coperta da almeno cm 3 di massetto, che la temperatura massima della superficie della pavimentazione non superi i 23-24°C e che il riscaldamento sia messo in funzione gradualmente secondo lo schema previsto per la posa del parquet – UNI 11371:2017).

**Posa Flottante:**

Non si può effettuare questo tipo di posa su pavimenti riscaldanti. Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento.

Per grosse superfici inserire giunti di dilatazione. Lasciare adeguato spazio di dilatazione perimetrale.

Collare con collante vinilico D3 gli incastri laterali.

Per rimuovere dal parquet qualsiasi macchia di colla o sporco, non utilizzare alcool o solventi aggressivi per non compromettere la finitura. Si consiglia di effettuare delle prove prima dell'utilizzo di qualsiasi prodotto

### CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE: Istruzioni per l'uso

**Dopo la posa:**

Controllare l'umidità ambientale poiché il variare delle condizioni ambientali provoca inevitabili deformazioni del pavimento, l'aumento dell'umidità nell'ambiente genera una dilatazione del legno. Conservare quindi nell'ambiente con temperatura di 16°- 22° circa e umidità dell'aria compresa tra 45% e 60% max.

Una volta posto in opera il pavimento **evitare di coprire nel primo periodo in maniera parziale** con tappeti e quant'altro.

Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento.

Nel tempo i raggi ultravioletti possono variare il colore e la tonalità del parquet.

**Lavaggio:**

Detergenti non aggressivi. Consigliato:

DETERGENTE QUOTIDIANO = ULTRACOAT CLEANER MAPEI [www.mapei.com](http://www.mapei.com)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA = OSMO 3029 (3087 per i bianchi)

**TASSATIVAMENTE NON USARE ALCOOL**

**VERIFICARE INTEGRITA' E CONFORMITA' DELLA MERCE ALL'ARRIVO. NON SI ACCETTANO RECLAMI O CONTESTAZIONI TRASCORSI 8 GIORNI DAL RICEVIMENTO E SU MATERIALE GIA' POSTO IN OPERA.**

## **SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL PRODOTTO**

### **DICHIARAZIONE DELLA MARCATURA CE**

Produttore: Idea Legno Srl

Descrizione prodotto: Pavimento prefinito a tre strati con incastro maschio/femmina su 4 lati

Destinazione d'uso: Ambienti interni con umidità idonea come indicato in precedenza

Il prodotto indicato nella presente "SCHEDA IDENTIFICATIVA PRODOTTO", è conforme ai requisiti del **Regolamento Europeo (UE) N. 305/2011 ed alle prescrizioni delle seguenti norme armonizzate: Appendice ZA – UNI EN 14342:2005+A1:2008 "Pavimenti in legno – Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura"**



11

### **LISTONE CREATIVO**

**ANNO DI MARCATURA CE (secondo la norma UNI EN 14342-2005 + A1-2008) : 2011**

<b>Reazione al fuoco</b>	<b>Dfl – S1</b>
<b>Emissione di formaldeide</b>	<b>E 1</b>
<b>Contenuto di pentaclorofenolo</b>	<b>&lt; 5ppm</b>
<b>Massa volumetrica</b>	<b>620 ± 50 kg/m<sup>3</sup></b>
<b>Resistenza a rottura</b>	<b>NPD</b>
<b>Scivolosità</b>	<b>NPD</b>
<b>Conduttività termica</b>	<b>0,15 W/mK</b>
<b>Durabilità biologica</b>	<b>Classe 1</b>

**PER RICEVUTA**